UROPEENNE ECHNIQUES DIFFUSION





- Espaces verts
- Mobilier urbain
- Sol amortissant
- Sol Sportif

EUROSOUPLE.

Dalles amortissantes microporeuses avec système drainage intégré sous la dalle (sauf 10 mm)

-USAGES-

- **⇒jardin** public
- ⇒maison de retraite
- **\$\$**centre handicapés
- salle musculation
- >boxes chevaux (réf.DPJ)



EPAISSEUR

L'épaisseur du revêtement est fonction de la hauteur du ieu à pourvoir.

Le test H.I.C. (Head Injury Criterion ou critère de blessure à la tête) effectué par un laboratoire agréé, permet de définir la hauteur de chute possible en fonction de . l'épaisseur du revêtement coulé.

HCL: Hauteur de Chute Libre Test HIC: nous consulter

DESCRIPTION

		MONODAL	ZODIDAL
	Noir		Décor 2 couleurs
	Rouge Brique		dont marelle 11
	Vert		dalles = 2,75 m ² en 25, 35, 45, 55, 65 et 75 mm
coloris	+ ces 3 couleurs mouchetées de : Bleu, Rouge, Jaune ou Vert		TO PER
		Mono-couche	Bi-couche
composition		Composé de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse	Motif en EPDM Jaune moucheté de rouge incrusté dans une dalle Rouge ou Verte Disponibles : Animaux, motifs géométriques et autres (nous consulter,
			And


		H.I.C.	Conditionnement
Epaisseur	10 mm	Confort	98 m² / palette
	25 mm	0,90 m	67 m ² / palette
	35 mm	1,20 m	53 m² / palette
	45 mm	1,40 m	37 m² / palette
	55 mm	1,60 m	33 m² / palette
ш	65 mm	1,90 m	26 m² / palette
	75 mm	2.10 m	21 m ² / palette

PROPRIETES

- > souple, insonore, antidérapante, imputrescible, hygiénique, interchangeable, microporeuse (évacuation des eaux par surface inférieure)
- > bords des angles arrondis
- facilité de pose, entretien simple et économique
- Communication de Grant Sur Communication de la couleur)

Conforme aux normes :

- EN 1177 (head injury criterion)
- AFNOR P90.102 (résistance à l'abrasion)
- dalles normales 500 x 500 mm



MISE EN OEUVRE

Support : Stable et homogène (béton, enrobé) propre, plan et sec - pente 1% minimum Fond de forme en tout venant + couche de finition stabilisée et compactée sur 15 cm (nous consulter) Colles: PU93, PU32, PU59 selon support

65/10 mm et 75/10 mm..

Colle Gel PU93 fixation inférieure entre le support et la dalle, utiliser un peigne à dents très fines Colle Liquide PU32 fixation sur le relief inférieur, utiliser le bouchon verseur sur bords et centre de la dalle

Colle Liquide PU59 fixation entre les joints (bouchon verseur) PU93 sur bordures chanfreinées

Goujons Possibilité de fixation par goujons sur support : béton maigre **Conseils**

- vérifier la jonction de chaque dalle au fur et à mesure de la progression
- veillez à ne pas utiliser trop de colle (risque de mousse et augmentation du volume en séchant)

Découpes éventuelles : matériel nécessaire

cutter (changer les lames souvent), scie sauteuse électrique, scie à bois...









Caractéristiques.....

	Monodal	Ludidal				
Dureté Shore A	AFNOR P90.102					
Extrait Sec en % du liant	99,3 +/- 0,5 %					
Surface	Antidérapante					
Aspect	Granuleux					
Couleur	Rouge, Vert, Noir et mouchetée	Rouge ou Vert avec motif en EPDM jaune moucheté de rouge				
Densité kg/m3	800 – 1000					
Classification au feu	M3 en pose libre					
Résistance au	Durée de vie entre 5 et 10 ans (suivant utilisation)					
vieillissement	imputrescible					
Résistance aux U.V.	Structure de la dalle = bonne					
Résistance au détergent	Excellente					
Resistance au detergent	à confirmer avant utilisation par un essai					
Résistance au solvant	Nulle					
Perméabilité	Bonne – micro-poreuse					
Phonique	Excellente isolation phonique au bruit d'impact					

....Stockage

Entre 15 et 25°C. Eviter exposition partielle des dalles aux U.V. avant la pose. Avant collage, déballer les dalles sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs

caractéristiques (décompression des dalles)

-----Entretien -----

Entretien quotidien recommandé: Lavage à l'eau (maximum 3 bars)

- * Balayage (brosse souple)
- Nettoyant bactéricide: nous consulter * Aucun produit solvanté
- Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie

Santé



- . A Froid: pas de risque de brûlure
- Produit fini: inerte, neutre

-Environnement -



- Produitfini: inerte, neutre, recyclable à l'infini, en incinération cimenterie notamment
- -Informations réglementaires-(4) Selon directives CEE, Cf FDS pour les colles