EUROPEENNE TECHNIQUES DIFFUSION

- Voirie
- Assainissement
- Signalisation

SOLDUR® NF

Tinascoat

Enrobé stockable, +écologique, base bitume modifié, à froid, en noir

USAGES

➪ **Réparation** et **Reprofilage** de
- nids de poule,
- affaissements
- flaches...

pour routes, quais, trottoirs cours d'usines, parking, entrées et aires de garage et toutes voies d'accès ...

➪ **Finition impeccable**

- sur chaussées :après rehausse tampons de regards d'égoûts
- sur trottoirs, après interventions diverses (adjonction d'eau, gaz, électricité, pose de parcmètres, lampadaires, bornes...)

➪ **Nivellement** des tranchées, obturation de trous de sondages,

DESCRIPTION

➪ **Coloris : Noir**

➪ **Enrobé stockable, +écologique (sans solvant, à froid, recyclable...) à base émulsion de bitume modifié** + ajouts de granulats, pour **réparation durable et résistante.**

PROPRIETES

➪ **Prêt à l'emploi**

➪ **Pose simple** par main d'oeuvre non qualifiée, sans outillage spécialisé

➪ **Utilisation à froid, en toutes saisons et par tous les temps**

➪ **Anti-dérapant, aspect fermé,**

➪ **Adhére**
- sur tous les fonds, même humides, (sans excès), tels béton, bitume, pierraille, etc...
- sur supports métalliques secs, tels acier, fonte...

Pour un résultat optimum, il est conseillé d'utiliser notre EUROGENER® comme primaire d'accrochage

➪ **Conservation parfaite,**

➪ **Sans dégradation** après mise en place, (pas d'arrachement ni de fluage), insensible au gel, résiste aux sels,

➪ **Application en faible épaisseur** en association avec EUROGENER®

➪ **Economique : ni perte, ni rebut**

MISE EN OEUVRE — A froid

Epaisseur conseillée : 2 à 3 cm,
pour un trou supérieur à 3 cm, combler avec de la pierraille, tasser, puis procéder comme suit :

Remise à niveau de chaussée avec l'enrobé **SOLDUR®** après intervention sur tampon d'assainissement



Nettoyer *éventuellement* le trou à combler

Remplir avec **SOLDUR®** sur 3 cm
sous-couche éventuelle avec pierrailles Calibre 0/22 bien compactées



Compacter (dame ou plaque vibrante)

Remise en circulation immédiate
Sablage, conseillé si T° élevée

Caractéristiques

Coloris	➢	Noir
Densité apparente	➢	1,8
Granulométrie	➢	0/5

texture ouverte

Conditionnement

Seau plastique **25 kg**
1 palette = 40 seaux = 1 000 kg
Sac de 30 kg } *sur demande*
Vrac }

Stockage

Au sec et au frais, à l'abri de l'air, ne pas gerber les palettes.
Emballage réutilisable & recyclable.

Consommation moyenne

25 kg/m² par cm d'épaisseur

Matériel nécessaire

Râteau,
dame manuelle ou plaque vibrante

Nettoyage des outils

Néant

Conservation

±6 mois en emballage d'origine, dans un local frais.

Santé

- A Froid: **pas de risque de brûlure**
- **Sans solvant**
- Sans goudron
- Produit fini : inerte, neutre

Environnement

- A Froid : **Economie d'énergie, pas d'émission de Co²**, faible pollution sonore
- **Sans solvant**
- **Produit fini : inerte, neutre, recyclable** avec produits routiers

Informations réglementaires

Selon directives CEE, cf fiche de sécurité

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie

SIEGE SOCIAL et Direction Commerciale : Tél 01 47 60 24 27 - Tél 04 34 09 06 40 - Fax 04 90 25 21 66 - E-mail : info@etd.fr - Web : http://www.etd.fr

EUROCONCEPT MS-05/010