EUROPEENNE TECHNIQUES DIFFUSION

Aménagement urbain :
- Espaces verts
- Mobilier urbain
- Sol amortissant
- Sol Sportif

TRADISPORT 8-10

Sol amortissant

USAGES

➪ **Terrains de sport de grand confort***

spécifiques :

- Tennis
- Basket-ball
- Hand-ball
- Volley - ball
- ...

multisports :

- Hand-ball/Basket-ball /Football à 5 ...

**Hors compétition officielle*

DESCRIPTION

➪ Revêtement amortissant extérieur, possible en intérieur

➪ Coloris disponibles :
- Vert, Rouge, Noir, Jaune, Beige, Marron
(Autres teintes nous contacter)

➪ Marquage, aspect satiné:
- Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Bleu

➪ Epaisseur : 8/10 mm

➪ Conforme aux normes :
- EN 1177 (head injury criterion)
- AFNOR P90.102 (résistance à l'abrasion)
- AFNOR P90.106 (glissance d'une surface)
- AFNOR P90.107 (vitesse de filtration)

PROPRIETES

➪ Perméable (séchage rapide par temps de pluie modérée)

➪ S'adapte à toutes les configurations

➪ Ne craint ni gel, ni chaleur

➪ Couche d'usure de 8/10 mm

➪ Classement feu ➢ M3
Sur support incombustible

➪ Garantie ➢ 2 ans défaut finition

MISE EN OEUVRE

T° >10°C & <40°C

assurée par nos soins ⇔ Revêtement COULE SUR PLACE

Supports : Secs, cohésifs, propres.

♦ Enrobé bitumineux drainant préconisé >48 heures* / 10 jours*

Possible* également sur => ♦ Béton : >21 jours* ♦ Béton poreux > 10 jours* ♦ Asphalte : > 48 heures*







** Les délais indiqués sont variables en fonction des conditions météorologiques et atmosphériques *Selon état & méthode d'application du support.*

Travaux préparatoires éventuellement assurés par nos soins

COMPOSITION

➪ **Couche de Surface** ➢ ***Granulats de caoutchouc colorés en* EPDM**
(***E**thylène **P**ropylène **D**iène **M**onomère, coloré dans masse*)
✓ granulométrie: 1 / 3,5 ✓ dureté : SHORE A 60

➪ **Sous-Couche** (*Si épaisseur > 10 mm*) ➢ ***Granulats de caoutchouc colorés en* EPDM**
(***E**thylène **P**ropylène **D**iène **M**onomère, coloré dans masse*)
✓ granulométrie: 1 / 3,5 ✓ dureté : SHORE A 60

➪ **Primaire d'accrochage** *(éventuellement)*

➪ **Liant d'Enrobage** ➢ ***Résine polyuréthane aromatique monocomposante***
L'utilisation d'une résine polyuréthane aliphatique (*contre l'action jaunissante des UV*) est possible pour des coloris particulièrement sensibles.

ENTRETIEN

➪ Un «souffle-feuilles» et un nettoyeur haute pression (0 à 60°, maximum 100 bars) permettent le dépoussiérage et le nettoyage des surfaces.

➪ La réparation de la couche de surface est toujours possible.

Santé

. A Froid: **pas de risque de brûlure**
. Produit fini : inerte, neutre

Environnement

. Sous-couche **à base de caoutchouc recyclé** (EPDM)
. **Produit fini : inerte, recyclable** en incinération cimenterie

Informations réglementaires

Selon directives CEE, produit au stade fini, pas de FDS

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie

SIEGE SOCIAL et Direction Commerciale : Tél 01 47 60 24 27 - Tél 04 34 09 06 40 - Fax 04 90 25 21 66 - E-mail : info@etd.fr - Web : http://www.etd.fr

EUROCONCEPTEURS 2001